



MURBRUK

Traditionellt murbruk för att bygga väggar av tegel, ihåliga tegel och andra sådana keramiska material. Designad för att mura in och utvändigt.





MURBRUK

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Traditionellt murbruk för inom- och utomhusbruk. Lämpligt för att uppföra murar och pelare, fundament av tegel, hålsten och andra liknande material som keramik, betong eller kalksand. För tjocka fogar 6 – 30 mm. Tryckhållfasthet ≥ 5 N/mm²

EGENSKAPER

- klass M5
- vattenbeständigt
- frostbeständigt
- goda appliceringsegenskaper
- god vidhäftning
- för armerade och oarmerade murar och pelare

PRODUKTEN ÖVERENSSTÄMMER MED: EN 998-2

TYPER OCH BEHANDLING AV UNDERLAGET

Tegel, betongblock, hålsten. Underlaget ska vara torrt och fritt från föroreningar som kan försämra vidhäftning.

TEKNISKA DATA

MÄNGD PER FÖRPACKNING: **25 kg**

MÄNGD PÅ EN PALL: **48 st**

KORNSTORLEK: **0 – 2 mm**

ÅTGÅNG: **45 kg/m²**

ANVÄNDNINGSTID: **60 – 120 min**

FOGTJOCKLEK: **6 – 30 mm**

FÄRG: **grå**

TRYCKHÅLLFASTHET: **5 N/mm²**

VÄRMELEDNINGSFÖRMÅGA: **$\leq 1,11$ W/Mk**

KLORIDHALT: **< 0,1%**

VATTENABSORPTION: kategori **$\leq 1,5$ kg/m²*min0,5**

NÖDVÄNDIG MÄNGD VATTEN: **0,15 – 0,17 l/kg**

MATERIALÅTGÅNG

MAX HÅLBLOCK, tjocklek 28,8 cm	71 kg/m ²
MAX HÅLBLOCK, tjocklek 18,8 cm	41 kg/m ²
U-HÅLBLOCK, tjocklek 25 cm	52 kg/m ²
U-HÅLBLOCK, tjocklek 18,5 cm	33 kg/m ²
TEGEL, tjocklek 25 cm	94 kg/m ²
TEGEL, tjocklek 12 cm	37 kg/m ²

SAMMANSÄTTNING

- PORTLANDCEMENT
- KVARTSBALLAST
- SLÄCKT KALK
- FÖRÄDLINGSTILLSATSER

BLANDNING

Häll förpackningens innehåll i rent, kallt vatten och blanda sedan med en långsamt roterande omrörare till en homogen konsistens. Låt stå i ca 5 minuter och blanda igen. Bruk som härdat får inte tillsättas i färsk blandning.

ANVÄNDNING

Produkten ska användas på avsett sätt enligt byggkonstens alla regler och arbetsmiljöregler. Murning ska ske med överlappande skarvar. Skydda murverket mot regn och hård vind med särskilda skydd under arbetet och även medan bruket torkar. Luftens, underlagets och produktens temperatur bör ligga inom intervallet 5 °C till 25 °C. Murelementen ska vara rena och fria från föroreningar som kan försämra murbrukets vidhäftning.

LAGRING

Förvara produkten torrt och i oskadade förpackningar. Lagringstiden är 12 månader från tillverkningsdatum.



ELPOLOGISTYKA Spółka z o.o.
Zawada 26, 28-230 Połaniec
POLSKA / POLEN
+48 15 865 66 40
www.elpologistyka.pl
sekretariat@elpologistyka.pl