



ellfix

PUTSBRUK

Puts för manuell applicering av invändig och exteriör beläggning i kategori 0 till III på väggar och tak.





PUTSBRUK

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Putsbruk avsett för manuell putsning inomhus och utomhus. Produkten lämpar sig väl för putsning av väggar och tak av tegel, hålsten, betongblock och lättbetongblock

EGENSKAPER

- Vattenbeständigt
- Frostbeständigt
- Goda appliceringsegenskaper
- God vidhäftning
- Putsbruksklass CS II

PRODUKTEN ÖVERENSSTÄMMER MED: EN 998-1

TYPER OCH BEHANDLING AV UNDERLAGET

Tegel, betongblock, silikatblock, lättbetongblock, hålsten. Underlaget ska vara väl härdat, d.v.s. efter sättningstiden, torrt och fritt från föroreningar som kan försämra vidhäftning.

TEKNISKA DATA

MÄNGD PER FÖRPACKNING: **25 kg**

MÄNGD PÅ EN PALL: **48 st**

KORNSTORLEK: **0 – 1 mm**

ÅTGÅNG: **15 – 16 kg/m² vid 10 mm putsskikt**

ANVÄNDNINGSTID: **60 min**

PUTSSKIKT: **10 – 20 mm**

NÖDVÄNDIG MÄNGD VATTEN: **4,5 l/25 kg**

FÄRG: **grå**

TRYCKHÅLLFASTHET: **KLASS CS II**

VÄRMELEDNINGSFÖRMÅGA: **≤ 0,82 W/M*k**

SAMMANSÄTTNING

- PORTLANDCEMENT
- KVARTSBALLAST
- SLÄCKT KALK
- FÖRÄDLINGSTILLSATSER

BLANDNING

Häll förpackningens innehåll i rent, kallt vatten och blanda sedan med en långsamt roterande omrörare till en homogen konsistens. Låt stå i ca 5 minuter och blanda igen. Bruk som härdat får inte tillsättas i färsk blandning.

ANVÄNDNING

Produkten ska användas på avsett sätt enligt byggekonsstens alla regler och arbetsmiljöregler. Applicera putsbruket på putsytan i ca 10 mm tjocka skikt och dra sedan putsytan jämn med en rätskiva. När putsen börjar binda, slätskura fram en fin putsyta med en filtbräda, plastbräda eller svamp. Skydda putsen mot regn och hård vind med särskilda skydd under arbetet och även medan bruket torkar. Luftens, underlagets och produktens temperatur bör ligga inom intervallet 5 °C till 25 °C. Murelementen ska vara rena och fria från föroreningar som kan försämra brukets vidhäftning.

LAGRING

Förvara produkten torrt och i oskadade förpackningar. Lagringstiden är 12 månader från tillverkningsdatum.



ELPOLOGISTYKA Spółka z o.o.
Zawada 26, 28-230 Połaniec
POLSKA / POLEN
+48 15 865 66 40
www.elpologistyka.pl
sekretariat@elpologistyka.pl