



PUTZMÖRTEL

Putzmörtel zur manuellen Ausführung von Innen- und Außenbeschichtungen der Kategorien 0 bis III an Wänden und Decken.





PUTZMÖRTEL

ANWENDUNG

Mörtel zum manuellen Auftragen von Putzen innerhalb und außerhalb von Gebäuden

Geeignet für Verputzen von Wänden und Decken aus Ziegeln, Hohlblocksteinen, Betonsteinen und Porenbetonsteinen

EIGENSCHAFTEN

- Wasserdicht
- Frostbeständig
- Gute Applikationseigenschaften
- Gute Haftfähigkeit
- Festigkeitsklasse CS II

DAS PRODUKT ENTSPRICHT DER NORM: EN 998-1

ARTEN UND VORBEREITUNG VON UNTERGRUND

Ziegel, Betonsteine, Silikatsteine, Porenbetonsteine, Hohlblocksteine. Der Untergrund muss abgelagert, d.h. nach einer Absetzzeit, trocken und frei von haftungsmindernden Verunreinigungen sein.

TECHNISCHE DATEN

MENGE PRO PACKUNG: **25 kg**

MENGE PRO PALETTE: **48 Stück**

KÖRNUNG: **0 – 1 mm**

VERBRAUCH: **15 – 16kg/m² für 10 mm Schicht**

EINSATZZEIT: **60 min.**

NAHTDICKE: **10 – 20 mm**

WASSERBEDARF: **4,5 l/25 kg**

FARBE: **grau**

DRUCKFESTIGKEIT: **KATEGORIE CS II**

WÄRMEÜBERTRAGUNGSKOEFFIZIENZ: **≤ 0,82 W/M²*k**

ZUSAMMENSETZUNG

- PORTLANDZEMENT
- QUARZGRANULAT
- GELÖSCHTER KALK
- VEREDELUNGSZUSÄTZE

MÖRTELAUFBEREITUNG

Den Inhalt der Verpackung in sauberes, kühles Wasser geben und mit einem langsamen Rotationsmischer zu einer einheitlichen Konsistenz vermischen. Ca. 5 Minuten stehen lassen und erneut umrühren. Ausgehärteter Mörtel sollte nicht zu frischem Mörtel hinzugefügt werden.

ANWENDUNGSWEISE

Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß unter Beachtung der Regeln der Baukunst und der Arbeitssicherheit. Tragen Sie den vorbereiteten Mörtel auf die verputzte Fläche in einer Dicke von ca. 10 mm auf und ebnen Sie sie dann mit einer Latte ein. Wenn der Putz zu härten beginnt, ebnen Sie ihn mit einem Filz- oder Kunststoffreibebrett oder einem Schwamm. Während der Arbeiten und während der Trocknung des Mörtels ist dieser durch spezielle Abdeckungen vor Regen und starkem Wind zu schützen. Die Temperatur von Luft, Untergrund und Produkt soll zwischen 5°C und 25°C liegen. Die Oberflächen des Mauerwerks müssen sauber und frei von Verunreinigungen sein, die die Haftung des Mörtels schwächen.

LAGERUNG

Das Produkt sollte an einem trockenen Ort in einer unbeschädigten Verpackung gelagert werden. Am besten innerhalb von 12 Monaten nach dem Herstellungsdatum verwenden.



ELPOLOGISTYKA Spółka z o.o.
Zawada 26, 28-230 Połaniec
POLSKA / POLEN
+48 15 865 66 40
www.elpologistyka.pl
sekretariat@elpologistyka.pl